

Produktbeschreibung

2-Komponenten Klarlack für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung von Industriebeschichtungen im Außenbereich.



- ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Glanzhaltung
- hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- sehr glatter Verlauf
- Dauertemperaturbeständigkeit bis 100°C, kurzzeitig bis 150°C
- einfache Verarbeitung
- schleif- und polierbar

Anwendungsbereiche



- Geeignet als ergänzende Beschichtungslösung für verschiedene Anwendungsgebiete in der allgemeinen Industrie, wie z.B. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge.

Produkteigenschaften



Bindemittelbasis	modifiziertes Polymer
Farbton	transparent ¹⁾
Glanzgrad	hochglänzend (weitere Glanzgrade auf Anfrage)
Härter	SISO-PUR-Härter (Art.-Nr.: 6020-0000-0) ¹⁾
Mischungsverhältnis	2,5 : 1; Lack: Härter (Gew.) 2 : 1 ; Lack : Härter (Vol.)
Verarbeitungszeit	ca. 6 Stunden
Lieferviskosität	35 +/- 5 s (4 mm DIN- Auslaufbecher)
Spritzviskosität mit Härter	20 +/- 5 s (4 mm DIN- Auslaufbecher)
Dichte	ca. 0,975 g/cm ³ , farbtonabhängig
Festkörpergehalt	ca. 46 % (Gew.), farbtonabhängig ca. 42 % (Vol.), farbtonabhängig
VOC-Gehalt	< 550 g/l
Ergiebigkeit (theoretisch)	ca. 11,8 m ² /kg Bei einer empfohlenen Trockenschichtdicke von 40 µm. Overspray berücksichtigen!

¹⁾ Stammlack und Härter sind entsprechend dem Mischungsverhältnis homogen miteinander zu vermischen (ca.2-5 Minuten, mechanisches Rührwerk empfohlen).

Alle angegebenen Werte sind bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit ermittelt.

Vorbereitung Substrat / Untergrund



Untergrund	Vorbereitung
Stahl	Die Oberfläche muss sauber, trocken, fest und frei von Rost und anderen Fremdschichten sein. Zur Erzielung der besten Ergebnisse ist vorzugsweise Strahlen nach DIN EN ISO 12944 Teil 4, Normreinheitsgrad SA 2 ½ zu empfehlen. Vorbehandlungen wie Phosphatieren erhöhen die Schutzwirkung.
Altanstrich	Die Tragfähigkeit und Haftung von Altbeschichtungen ist durch eine Probebeschichtung zu überprüfen.
verzinkter Stahl	Bedingung für eine einwandfreie Haftung der Beschichtungsstoffe sind trockene und saubere Oberflächen der Verzinkung. Neben Verunreinigungen wie Fett, Öl, Staub usw. müssen insbesondere Zinksalze vollständig entfernt werden.
Aluminium/Edelstahl	Sorgfältig entfetten und alle die Haftung beeinträchtigenden Verunreinigungen vor Auftrag der Beschichtung entfernen.

Beschichtungsvorschlag / Schichtaufbau



Untergrund	Grundbeschichtung	Deckbeschichtung	Klarlack
Stahl	SISO-2K-EP-HS-Grundierung, Art.-Nr.: 3010-000X-0, ≈ 60µm	SISO-2K-PUR-Industrielack Art.-Nr.: 5030-XXXX-X ≈ 40µm SISO-2K-PUR-Strukturack Art.-Nr.: 5031-XXXX-5 ≈ 80µm	SISO-2K-PUR-Klarlack Art.-Nr.: 5080-0000-9 ≈ 40µm ²⁾
verzinkter Stahl	SISO-2K-PUR-HS-Grundierung Art.-Nr.: 5040-000X-0, ≈ 60µm		
Guss	SISO-1K-Universalhaftprimer Art.-Nr.: 7010-XXXX-0, ≈ 40µm		
Aluminium/Edelstahl	SISO-2K-PUR-HS-Grundierung Art.-Nr.: 5040-000X-0, ≈ 60µm SISO-1K-Universalhaftprimer Art.-Nr.: 7010-XXXX-0, ≈ 40µm		

²⁾ die erforderliche Lackschichtdicke kann je nach spezifischem Anforderungsprofil variieren.

Der Beschichtungsaufbau, die Anzahl der Lackschichten, sowie die erforderliche Lackschichtdicke richten sich nach der Beschaffenheit der Oberfläche und den auftretenden Beanspruchungen.

Applikation



Verfahren	Düsenbohrung	Druck	Verarbeitungsviskosität
Druckluftspritzen	1,3 – 1,5 mm	3,5 – 5,0 bar	Lieferviskosität + Zugabe Härter ³⁾
Airmix	0,28 – 0,48 mm	50-150 bar (Material) 1-4 bar (Zerstäuberluft)	Lieferviskosität + Zugabe Härter
Airless	0,28 – 0,48 mm	150-200 bar (Material)	Lieferviskosität + Zugabe Härter

³⁾ Viskositätsanpassungen sind je nach Verwendung der Applikationshardware- und Einstellungen mit SISO-2K-Lackverdünnung, Art.-Nr.: 0010-0000-0 möglich.

E-Statik-Einstellung: 60-80 kV, 100-500 kΩ

Verarbeitungstemp.: ≥ 10°C Objekttemperatur (3°C über Taupunkt)

Luftfeuchtigkeit: Opt. 40-60 % r.F.
Max. 80 % r.F.

Gerätereinigung: Mit Gerätereiniger (VOC frei) Art.-Nr.: 3001028 oder
Wachverdünnung Art.-Nr.: 3002001

Trocknung



Trockengrad in Anlehnung an DIN EN ISO 9117	Lufttrocknung bei 20°C (bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)	forcierte Trocknung bei 60°C (Ablüftzeit ca. 15 min)	forcierte Trocknung bei 80°C (Ablüftzeit ca. 60 min)
Staubtrocken	nach ca. 60 min ⁴⁾	-	-
Klebfrei	nach ca. 2 Stunden ⁴⁾	nach ca. 30 min ⁴⁾	-
Montagefest	nach ca. 12 Stunden ⁴⁾	nach ca. 60 min ⁴⁾	nach ca. 30 min ⁴⁾

⁴⁾ Die genauen Trockenzeiten und Trockengrade richten sich u.a. nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Für weitere Angaben bitte die entsprechenden Werte anfordern.

Prüfungen am kompletten Beschichtungssystem sollten nur nach der endgültigen Aushärtung nach ca. 1-2 Wochen durchgeführt werden.

Lagerung / Gebinde



Material	Lagerstabilität	Bedingungen
Stammlack	12 Monate	Geschlossen, bei 5 – 30 °C lagern
Härter	6 Monate	Geschlossen, bei 5 – 30 °C lagern

Verfügbare Verpackungsgrößen:

Stammlack	Härter
5 kg - Eimer	2 kg - Kanister

Gesundheit und Sicherheit



Bitte lesen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Sprühnebel nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Spritzer auf der Haut müssen umgehend mit geeignetem Reiniger, Seife und Wasser entfernt werden. Augen gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich medizinische Hilfe aufsuchen.